

KARTA INFORMACYJNA

ESTAPLAST 15(BV)

Domieszka uplastyczniająca do produkcji wyrobów betonowych ułatwiająca zagęszczanie

Opis produktu:

ESTAPLAST 15(BV) uniwersalna domieszka uplastyczniająca polecana do produkcji barwionych wyrobów wibroprasowanych i prefabrykatów betonowych

Zastosowanie:

Domieszka uplastyczniająca do wyrobów prefabrykowanych redukująca ilość wody zarobowej, ułatwiająca zagęszczanie.

Przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać równomierne i trwałe wybarwienie

Znajduje zastosowanie w produkcji:

- «kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.
- «barwione w masie elementy ogrodzeń betonowych
- «płytki elewacyjne, płyty chodnikowe
- «krawężniki obrzeża
- «galanteria betonowa
- «elementy małej architektury

Właściwości:

- «Poprawia zwilżalność ziaren cementu
- «Zwiększa wytrzymałość betonu
- «Posiada dobre właściwości uplastyczniające
- «Przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać lepsze wybarwienie
- «Zapewnia wzrost produktywności
- «Poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkliwość
- «Znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy zmniejszonym w/c przez co poprawiają się cechy technologiczne betonu stwardniałego
- «Poprawia trwałość wyrobów
- «Redukuje siły przyczepności między betonem a formą
- «Zmniejsza ilość wody zarobowej
- «Wyraźnie zwiększa gęstość
- «Zwiększa mrozoodporność i odporność na chemiczne substancje odladzające
- «Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance betonowej
- «Ułatwia zagęszczanie i wbudowanie mieszanki betonowej
- «Nie zmienia koloru betonu
- «Nie wytwarza wykwitów
- «Ekonomiczne dozowanie
- «Kompatybilny ze wszystkimi domieszkami BAUFERT

Dane techniczne:

Postać	ciecz
Gęstość	-1,16g/cm ³
Barwa	od brązowej do ciemnobrązowej
Zawartość chlorków	spełnia wymagania

Dozowanie:

Ilość domieszki dostosowuje się do wymaganych parametrów betonu i należy określić ją podczas prób

Zakres dozowania	0.3-1.1% w stosunku do cementu
Zalecane dozowanie	0.4-0.8% w stosunku do cementu

Sposób dozowania:

Domieszkę ESTAPLAST 15(BV) należy dodawać bezpośrednio do gotowej mieszanki lub wraz z wodą zarobową.

Po wprowadzeniu domieszki należy w każdym przypadku zadbać o wystarczający czas mieszania.

Przy dozowaniu z innymi produktami BAUFERT, należy ESTAPLAST 15(BV) dodać jako pierwszy

Magazynowanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed mrozem, silnym ogrzaniem i zanieczyszczeniami

Dane produktu:

Certyfikaty i atesty	Atest PZH HK/B/0183/01/2013 Atest ZKP 1023-CPD-0298 F/b ISO 9001:2008 Spełnia PN-EN 934-2:2010:T3.1/3.2
-----------------------------	--

Opakowania	30litrów, 220litrów, 1000litrów
-------------------	---------------------------------

Uwagi końcowe:

Producent odpowiada za jakość produktu ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując wyrób należy przestrzegać zapisów z karty technicznej, zasad sztuki budowlanej odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku wątpliwości kontaktować się z działem technicznym producenta